

SP01K CHLORID STOP	
Stamm-Material 5 Teile	Additiv 1 Teil
Anleitung: Additiv dazu und einrühren 2x auftragen	
100,00 g	20,00 g
200,00 g	40,00 g
300,00 g	60,00 g
400,00 g	80,00 g
500,00 g	100,00 g
600,00 g	120,00 g
700,00 g	140,00 g
800,00 g	160,00 g
900,00 g	180,00 g
1000,00 g	200,00 g
1100,00 g	220,00 g
1200,00 g	240,00 g
1500,00 g	300,00 g
2000,00 g	400,00 g

SP1K Power Protec		
Stamm-Material 5 Teile	Fast- retarder 20%	Slow-retarder 20%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren, 2x auftragen		
100,00 g	20,00 g	20,00 g
200,00 g	40,00 g	40,00 g
300,00 g	60,00 g	60,00 g
400,00 g	80,00 g	80,00 g
500,00 g	100,00 g	100,00 g
600,00 g	120,00 g	120,00 g
700,00 g	140,00 g	140,00 g
800,00 g	160,00 g	160,00 g
900,00 g	180,00 g	180,00 g
1000,00 g	200,00 g	200,00 g
1100,00 g	220,00 g	220,00 g
1200,00 g	240,00 g	240,00 g
1500,00 g	300,00 g	300,00 g
2000,00 g	400,00 g	400,00 g

SP08 FIRE GLOSS		
Stamm-Material 5 Teile	Härter 0,35 Teil	Retarder 25%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren, 2x auftragen		
100,00 g	7,00 g	25,00 g
200,00 g	14,00 g	50,00 g
300,00 g	21,00 g	75,00 g
400,00 g	28,00 g	100,00 g
500,00 g	35,00 g	125,00 g
600,00 g	42,00 g	150,00 g
700,00 g	49,00 g	175,00 g
800,00 g	56,00 g	200,00 g
900,00 g	63,00 g	225,00 g
1000,00 g	70,00 g	250,00 g
1100,00 g	77,00 g	275,00 g
1200,00 g	84,00 g	300,00 g
1500,00 g	105,00 g	375,00 g
2000,00 g	140,00 g	500,00 g

SP25 TIEFENFESTIGER		
Stamm-Material 4 Teile	Härter 1 Teil	Retarder 100%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren 2x auftragen		
100,00 g	25,00 g	125,00 g
200,00 g	50,00 g	250,00 g
300,00 g	75,00 g	375,00 g
400,00 g	100,00 g	500,00 g
500,00 g	125,00 g	625,00 g
600,00 g	150,00 g	750,00 g
700,00 g	175,00 g	875,00 g
800,00 g	200,00 g	1000,00 g
900,00 g	225,00 g	1125,00 g
1000,00 g	250,00 g	1250,00 g
1100,00 g	275,00 g	1375,00 g
1200,00 g	300,00 g	1500,00 g
1500,00 g	375,00 g	1875,00 g
2000,00 g	500,00 g	2500,00 g

SP33 3D REBUS PRINT FIX FINISH		
Stamm-Material 5 Teile	Härter 1 Teil	Retarder 30%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren 2x auftragen		
100,00 g	20,00 g	36,00 g
200,00 g	40,00 g	72,00 g
300,00 g	60,00 g	108,00 g
400,00 g	80,00 g	144,00 g
500,00 g	100,00 g	180,00 g
600,00 g	120,00 g	216,00 g
700,00 g	140,00 g	252,00 g
800,00 g	160,00 g	288,00 g
900,00 g	180,00 g	324,00 g
1000,00 g	200,00 g	360,00 g
1100,00 g	220,00 g	396,00 g
1200,00 g	240,00 g	432,00 g
1500,00 g	300,00 g	540,00 g
2000,00 g	400,00 g	720,00 g

SP45 COLOR FIRE		
Stamm-Material 4 Teile	Härter 1 Teil	Retarder 100%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren, 2x auftragen		
100,00 g	25,00 g	125,00 g
200,00 g	50,00 g	250,00 g
300,00 g	75,00 g	375,00 g
400,00 g	100,00 g	500,00 g
500,00 g	125,00 g	625,00 g
600,00 g	150,00 g	750,00 g
700,00 g	175,00 g	875,00 g
800,00 g	200,00 g	1000,00 g
900,00 g	225,00 g	1125,00 g
1000,00 g	250,00 g	1250,00 g
1100,00 g	275,00 g	1375,00 g
1200,00 g	300,00 g	1500,00 g
1500,00 g	375,00 g	1875,00 g
2000,00 g	500,00 g	2500,00 g

SP65 HYDROTP ACRYL		
Stamm-Material 4 Teile	Härter 1 Teil	Retarder 25%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren 2x auftragen		
100,00 g	25,00 g	31,25 g
200,00 g	50,00 g	62,50 g
300,00 g	75,00 g	93,75 g
400,00 g	100,00 g	125,00 g
500,00 g	125,00 g	156,25 g
600,00 g	150,00 g	187,50 g
700,00 g	175,00 g	218,75 g
800,00 g	200,00 g	250,00 g
900,00 g	225,00 g	281,25 g
1000,00 g	250,00 g	312,50 g
1100,00 g	275,00 g	343,75 g
1200,00 g	300,00 g	375,00 g
1500,00 g	375,00 g	468,75 g
2000,00 g	500,00 g	625,00 g

SP75 MENTA SLIP BETON		
Stamm-Material 5 Teile	Härter 1 Teil	Retarder 30%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren 2x auftragen		
100,00 g	20,00 g	36,00 g
200,00 g	40,00 g	72,00 g
300,00 g	60,00 g	108,00 g
400,00 g	80,00 g	144,00 g
500,00 g	100,00 g	180,00 g
600,00 g	120,00 g	216,00 g
700,00 g	140,00 g	252,00 g
800,00 g	160,00 g	288,00 g
900,00 g	180,00 g	324,00 g
1000,00 g	200,00 g	360,00 g
1100,00 g	220,00 g	396,00 g
1200,00 g	240,00 g	432,00 g
1500,00 g	300,00 g	540,00 g
2000,00 g	400,00 g	720,00 g

SP-Produktreihe · Tabelle zum Mischungsverhältnis

SP77 MENTA SLIP BETON seidenmatt		
Stamm-Material 5 Teile	Härter 0,5 Teil	Retarder 30%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren 2x auftragen		
100,00 g	10,00 g	33,00 g
200,00 g	20,00 g	66,00 g
300,00 g	30,00 g	99,00 g
400,00 g	40,00 g	132,00 g
500,00 g	50,00 g	165,00 g
600,00 g	60,00 g	198,00 g
700,00 g	70,00 g	231,00 g
800,00 g	80,00 g	264,00 g
900,00 g	90,00 g	297,00 g
1000,00 g	100,00 g	330,00 g
1100,00 g	110,00 g	363,00 g
1200,00 g	120,00 g	396,00 g
1500,00 g	150,00 g	495,00 g
2000,00 g	200,00 g	660,00 g

SP85 DUROS ACETUM FIRME		
Stamm-Material 5 Teile	Härter 1 Teil	Retarder 30%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren 2x auftragen		
100,00 g	20,00 g	36,00 g
200,00 g	40,00 g	72,00 g
300,00 g	60,00 g	108,00 g
400,00 g	80,00 g	144,00 g
500,00 g	100,00 g	180,00 g
600,00 g	120,00 g	216,00 g
700,00 g	140,00 g	252,00 g
800,00 g	160,00 g	288,00 g
900,00 g	180,00 g	324,00 g
1000,00 g	200,00 g	360,00 g
1100,00 g	220,00 g	396,00 g
1200,00 g	240,00 g	432,00 g
1500,00 g	300,00 g	540,00 g
2000,00 g	400,00 g	720,00 g

SP100 HIGH GLOSS		
Stamm-Material 5 Teile	Härter 1,5 Teil	Retarder 30%
Anleitung: Stamm-Material 3 Minuten rühren, dann Härter dazu rühren, dann Retarder dazu rühren 2x auftragen		
100,00 g	30,00 g	39,00 g
200,00 g	60,00 g	78,00 g
300,00 g	90,00 g	117,00 g
400,00 g	120,00 g	156,00 g
500,00 g	150,00 g	195,00 g
600,00 g	180,00 g	234,00 g
700,00 g	210,00 g	273,00 g
800,00 g	240,00 g	312,00 g
900,00 g	270,00 g	351,00 g
1000,00 g	300,00 g	390,00 g
1100,00 g	330,00 g	429,00 g
1200,00 g	360,00 g	468,00 g
1500,00 g	450,00 g	585,00 g
2000,00 g	600,00 g	780,00 g